SUPRAMET ®

AVANTAGES

- **La SUPRAMET ® est un tissu souple traité spécifiquement pour présenter une résistance extrême à la chaleur et aux particules en fusion.**
- **Classée M0, la SUPRAMET ® est ininflammable, ne se consume pas et présente donc un grand intérêt pour la protection contre les projections de métal en fusion (éclats de soudure...).**
- **Tissu facilement découpable et pliable.**
- **Homologuée PMUC N°05-0026.**

CONSTRUCTION-COMPOSITION

La **SUPRAMET ®** est un textile constitué de fils de silicate traités par un composé unique lui conférant d'excellentes performances : résistance à la température, résistance mécanique et résistance à l'abrasion par frottements.

DOMAINES D'APPLICATIONS

La **SUPRAMET ® protège** le personnel et les installations contre les projections de métal en fusion, d'étincelles, de particules, de scories **jusqu'à des températures d'environ 1450°C.**

La **SUPRAMET ®** est préconisée **pour tout type d'application de protection** et spécialement : en rideaux suspendus pour les portes de four ; en rideaux de protection du personnel sur les coulées de métal en fusion ; en rideaux de protection contre les éclats de soudure ou lors de découpage de métaux aux chalumeaux ou encore en protection au sol sur les caillebotis. ...

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tableau donnant la résistance de la SUPRAMET, par épaisseur, en temps et en grammes sur différents métaux :

Épaisseur en mm	Temps de rétention en secondes	Masse de bronze en fusion à 1200°C (g)	Masse en grammes d'acier en fusion à 1450°C (g)
2	20	+ 150	35
3	35	+ 200	90

La **SUPRAMET ®** peut être commandée en pièces, cousues et surfilées sur-mesure

INDUSTRIES CONCERNÉES

Énergie — Construction Navale

Métallurgie, Aciéries, Fonderies, Ateliers de Soudure, Transformation de métaux (aluminium, cuivre, or, etc...), Chaudronneries industrielles, Chantiers Navals, Industries du Verre, Centrales Électriques, Papeteries.

Pour plus d'informations, contactez nos services avec les coordonnées ci-dessous ou en flashant ce QR-CODE :

CONDITIONNEMENT

Épaisseur en mm	**2 mm et 3 mm**
Longueur standard d'un rouleau	**25 mètres**
Largeur standard d'un rouleau	**1 mètre**

SIEM SUPRANITE
A FLEXITALLIC COMPANY

31-33 Rue de Mogador // 75009 Paris
Tel : +33 1 48 88 88 88 - Mail : siem@supranite.com - Web : www.siem.fr

Photos et visuels non contractuels.
Les renseignements indiqués ici sont donnés à titre indicatif et susceptibles d'être modifiés sans préavis.
N'étant pas maître du montage, SIEM SUPRANITE ne peut être tenue responsable de la mise en oeuvre des produits.

N°130808.304 Rev C