

SUPRANITE® PACKING 557EF

AVANTAGES

- ➔ La SUPRANITE® PACKING 557 EF est la tresse Spéciale Robinetterie pour la réduction des Emissions Fugitives.
- ➔ La SUPRANITE® PACKING 557 EF a été qualifiée selon la norme ISO 15 848-1 en montage simple, avec l'obtention d'un niveau d'étanchéité exceptionnel.
- ➔ La structure spécifique de la SUPRANITE® PACKING 557 EF lui assure une grande intégrité sous fortes contraintes associée à de très faibles frottements.
- ➔ La SUPRANITE® PACKING 557 EF s'emploie directement en longueurs coupées dans la bobine, sans anneaux anti-extrusion, facilitant ainsi les gammes de montage.

CONSTRUCTION-COMPOSITION

La SUPRANITE® PACKING 557 EF est un assemblage de fils de ruban de graphite expansé renforcés par un maillage spécifique de brins d'Inconel®, puis traités avec un composé lubrifiant graphité réduisant les frottements et une suspension d'inhibiteur de corrosion.

La SUPRANITE® PACKING 557 EF est la nouvelle génération de tresse robinetterie en graphite, spécifiquement développée pour réduire de façon simple et efficace les émissions fugitives. Cette qualité a été qualifiée suivant la norme ISO 15 848-1, en montage composé d'anneaux de cette seule qualité.

L'originalité de la structure de la SUPRANITE® PACKING 557 EF lui permet de cumuler les avantages de divers systèmes d'étanchéité complexes et ainsi facilite l'obtention de résultats performants vis-à-vis des émissions fugitives avec un montage simple.

DOMAINES D'APPLICATIONS

La SUPRANITE® PACKING 557 EF peut s'utiliser avec les fluides les plus divers, composés organiques & COV : fluides procédés, produits chimiques et en présence de produits pétroliers.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Température de Service Maximum (°C)	de 500 à 1000°C (*)
Pression Max	300 Bar
pH	1 à 14 (**)
Vitesse Max	2 m/s

(*) : + 500°C en milieu oxydant, +1000°C en milieu inerte.

(**) : Pour l'acide sulfurique concentré, l'acide nitrique fumant concentré et les alcalis fondant, nous consulter.

INDUSTRIES CONCERNÉES



Pétrochimie Raffinerie Chimie Alimentaire Sucrieries Papeterie Acieries

CONDITIONNEMENT

Sections Carrées (mm)	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20
Bobine par boîte	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Longueur par bobine (m)	15	15	15	15	10	10	10	5	5	5	5



Pour plus d'informations, contactez nos services avec les coordonnées ci-dessous ou en flashant ce QR-CODE :



A FLEXITALLIC COMPANY

31-33 Rue de Mogador // 75009 Paris
Tel : +33 1 48 88 88 88 - Mail : siem@supranite.com - Web : www.siem.fr

Photos et visuels non contractuels.

Les renseignements indiqués ici sont donnés à titre indicatif et susceptibles d'être modifiés sans préavis. N'étant pas maître du montage, SIEM SUPRANITE ne peut être tenue responsable de la mise en oeuvre des produits.

N°130809.304 Rev D